



SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Przygotowanie podłoża

Tynk kwarcowy Francesco GUARDI należy nakładać na mocne, trwałe i idealnie równe podłoża. Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Przed nakładaniem tynku dobrze wyschnięte i wysezonowane podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym Francesco GUARDI w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Nowe podłoża cementowe i cementowo – wapienne należy zagruntować po min. 4 tygodniach od ich wykonania. Nakładanie tynku kwarcowego można rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego tzn. po min. 24 godzinach od zakończenia gruntowania przy wysychaniu w warunkach optymalnych (temp. +20°C, wilgotność 60%).

2. Sposób stosowania

Nanoszenie: Wyrób przed użyciem dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. Tynk należy nanosić packą plastikową, pacą ze stali nierdzewnej, paca wenecką INOX lub metodą natryskową. Grubość warstwy tynku powinna być nieznacznie większa od grubości ziarna.

Wygładzanie: W celu uzyskania jednolitej powierzchni tynk należy starannie, ale delikatnie wygładzić za pomocą pacy plastikowej lub packi weneckiej INOX w taki sposób, aby nie pozostawić smug. W żadnym wypadku nie należy nadmiernie wygładzać tynku na tzw. „lustro”, co może skutkować ścieraniem się pacy stalowej, a w konsekwencji wystąpieniem szarych plam. Nadmierne „rozciągnięcie” tynku może doprowadzić do powstania jaśniejszych i ciemniejszych plam powstałych na skutek niejednorodnej grubości tynku.

Nakładania metodą natryskową: Tynk należy rozcieńczyć wodą max 5 % (na 20 kg tynku do 1 litra wody, na 10 kg tynku do 0,5 litra wody). Przygotowaną masę tynkarską należy nakładać przy pomocy zestawu tynkarskiego zalecanego przez firmę LAKMA. Strumień masy rozpylać prostopadle do powierzchni ściany z odległości 40 – 50 cm. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na powierzchni tworzącej odrębną całość. Sposób prowadzenia pistoletu powinien przebiegać ruchem okrężnym, pionowym lub poziomym. Zalecana dysza do pistoletu nr 2, ciśnienie w kompresorze od 5,5 – 6,0 atm.

Uwaga: W celu uzyskania jednolitej struktury, masę należy nakładać na całą wykonywaną powierzchnię łącząc warstwy „mokre na mokre”. Powierzchnie zewnętrzne powinny być osłonięte przed deszczem przez 24 godziny. Im równiej przygotowana powierzchnia, tym łatwiejsza będzie aplikacja i bardziej estetyczny efekt końcowy.

3. Dodatkowe informacje

Z powodu występowania surowców pochodzenia naturalnego, dla uzyskania najlepszych walorów estetycznych zalecamy wykonanie tynkowanych powierzchni stanowiących odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo.

Prace nakładania Tynku kwarcowego Francesco GUARDI należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych zarówno podczas pracy jak i wysychania tynku. Nie nakładać podczas wilgotności powietrza przekraczającej 80%. Zbyt długie mieszanie tynku oraz mieszanie na szybkich obrotach może spowodować odbarwienie kruszywa i spienienie spoiwa. LAKMA® SAT nie odpowiada za jakość wykonanych prac nakładania tynku w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

DANE TECHNICZNE:

Nanoszenie	paca wenecka INOX, paca stalowa, paca plastikowa, agregat tynkarski
Ilość warstw	1 lub 2 – w zależności od podłoża
Wydajność	2,1 – 2,5 kg m ²
Czas schnięcia	24 godz.
Czyszczenie narzędzi	woda
Kolorystyka	28 kompozycji kolorystycznych z kolekcji Francesco GUARDI + dodatki dekoracyjne (mika, brokat)
Norma	PN – EN 1062 – 1: 2005 – E ₅ , S ₃ , W ₃
Atesty	Atest higieniczny nr HK/B/1201/01/2011 Deklaracja Zgodności nr 152/2011
Nr pol./data ważności/kolor	Na opakowaniu

www.fguardi.com.pl

Aktualizacja: 18.10.2011

Dane zamieszczone w niniejszej instrukcji są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania tynku, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jego jakość.